

Technisches Datenblatt



Foamlite® P 652 + UV-stabilisiert PIR bicolor

Typische Eigenschaften

- Niedrige Dichte
- Nahezu keine Feuchtigkeitsaufnahme
- UV-beständig

Typische Industrien

- Fahrzeugbau
- Bauindustrie
- Veranstaltungstechnik
- Intralogistik

Nachhaltigkeit

- Post-Industrial-Recycling Material

	Testverfahren	Einheit	Wert
Allgemeine Eigenschaften			
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	g / cm ³	0,65
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62	%	<0,1
Brennverhalten (Dicke 3 mm / 6 mm)	UL 94	HB	
Mechanische Eigenschaften			
Streckspannung	DIN EN ISO 527	MPa	>17
E-Modul	DIN EN ISO 527	MPa	>950
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	kJ / m ²	>15
Shore Härte	DIN EN ISO 868	scale D	>65
Thermische Eigenschaften			
Schmelztemperatur	ISO 11357-3	°C	162 ... 167
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612-1	W / (m * K)	<0,15
Wärmekapazität	DIN 52612	kJ / (kg * K)	1,70
Linearer Ausdehnungskoeffizient	DIN 53752	10 ⁻⁶ / K	120 ... 190
Einsatztemperatur langfristig	Average	°C	-10 ... 90
Einsatztemperatur kurzzeitig (max.)	Average	°C	150
Vicat Erweichungstemperatur	DIN EN ISO 306, Vicat B	°C	80
Elektrische Eigenschaften			
Dielektrizitätszahl	IEC 60250		2,3
Durchgangswiderstand	DIN EN 62631-3-1	Ohm * cm	>10 ¹⁴
Oberflächenwiderstand	DIN EN 62631-3-2	Ohm	>10 ¹⁴

Röchling Industrial SE & Co. KG


Röchlingstr. 1 • 49733 Haren (Ems)/Germany (DE) • Tel. +49 5934 701-0
 info@roebling-plastics.com • www.roebling.com/industrial/haren

Print: 17/11/2023 • Release: 20/09/2023 • Version: 1.0
 PIM-Version: 142 • PIM-ID: 751623 • PIM-Code: 142-5-12.9.14-6.8.5.5-4-5

Page 1 / 2 (Dates in DD/MM/YYYY)



Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte, die durch ständige statistische Prüfungen abgesichert sind. Sie entsprechen den Vorgaben der DIN EN 15860.
Diese Daten sind reine Beschaffenheitsangaben und führen nur bei ausdrücklicher Vereinbarung zu kaufvertraglicher Zusicherung.



Röchling Industrial SE & Co. KG

Röchlingstr. 1 • 49733 Haren (Ems)/Germany (DE) • Tel. +49 5934 701-0
info@roebling-plastics.com • www.roebling.com/industrial/haren

Print: 17/11/2023 • Release: 20/09/2023 • Version: 1.0
PIM-Version: 142 • PIM-ID: 751623 • PIM-Code: 142-5-12.9.14-6.8.5.5-4-5

Page 2 / 2 (Dates in DD/MM/YYYY)

